


# Champlats



## Description du produit :

- MDF ultraléger.
- Trois surfaces pré-peintes en usine.
- Résiste dans les milieux humides.
- Paquet de 20 pièces.
- Produit de qualité FSC.
- Couleur : blanc.

## Dimensions et conditionnement

| Profil  | Modèle | Dimensions en millimètres<br>(épaisseur x hauteur x longueur) | Finition  | Conditionnement<br>(unités, paquets, palette et mètres) |       |                          |       |
|---|--------|---|-----------|---|-------|--------------------------|-------|
|   |        |   |           | Un Paquet<br>(unités)                                   | ml    | Une Palette<br>(paquets) | ml    |
|   |        | mm  | Pré-peint |   |       |                          |       |
|  | 1C     | 10 x 40 x 2200  | 3 faces   | 20  | 44.00 | 65                       | 2 860 |
|  | 2C     | 10 x 50 x 2200  | 3 faces   | 20  | 44.00 | 50                       | 2 200 |
|  | 3C     | 10 x 40 x 2200  | 3 faces   | 20  | 44.00 | 65                       | 2 860 |
|  | 4C     | 10 x 50 x 2200  | 3 faces   | 20  | 44.00 | 50                       | 2 200 |

## Spécifications techniques des panneaux MDF utilisés dans la fabrication des champlats.

| Caractéristiques techniques des panneaux MDF | Normes | Unités            | Valeur | Tolérances |
|--|--------|-------------------|--------|------------|
| Densité                                      | EN 323 | kg/m <sup>3</sup> | 620    | ± 25       |
| Résistance à la flexion                      | EN 310 | N/mm <sup>2</sup> | 29     | ± 5        |
| Module d'élasticité                          | EN 310 | N/mm <sup>2</sup> | 2 300  | ± 500      |
| Résistance à la traction                     | EN 319 | N/mm <sup>2</sup> | 0,70   | ± 0,15     |
| Gonflement                                   | EN 317 | %                 | 8      | -          |
| Classe E1 formaldéhyde                       | EN 120 | mg/100 g          | 6.1    |            |